

In contact met water zwelt Zuurex zwelkit tot minimaal 200% van zijn originele volume. Zuurex bouwt druk op zodat afdichtingen tot 15 bar mogelijk zijn



Mono 25 UBK Dilatatievoegenband

- **gebruik**
 - Afdichten van ruwe of gladde stortnaden in beton.
 - Afdichten van H-balken en afstandhouders.
 - Afdichten van de sloten tussen damwandplanken.
 - Afdichting tussen ruw beton (bv. Slibwanden / betonvloeren)
 - Bij klem-dilatatievoegenband type Mono 25-UBK
- **voordelen**
 - Dankzij de speciale formulatie kan Zuurex onder water worden aangebracht.
 - Solventvrij.
 - Zuurex kan op beton, PVC, HDPE, staal, ... worden aangebracht.
 - De uitstekende hecht- en vuleigenschappen van het product zorgen voor een eerste dichting, zelfs op gladde of oneffen oppervlakken.
 - In contact met water zwelt Zuurex tot ongeveer 200 % van zijn originele volume en bouwt druk op zodat hij afdicht tot 15 bar
 - Soepel systeem dat zich aanpast aan de oneffenheid van de ondergrond.
 - Eenvoudige verwerking met standaard pistool.
 - Duurzaam: overstijgt de levensduur van het beton.
 - Goede chemische resistentie.
 - Bestand tegen petroleumproducten, minerale en plantaardige oliën en vetten.
- **beschrijving**
 - Zuurex is een grijze solventvrije zwelmastic op basis van polyurethaanharsen, geleverd in kokers en aluminium worsten, voor waterdichte stortnaden in beton.
 - Zuurex hardt uit en zwelt in de aanwezigheid van vocht. Uithardingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid. Zuurex zal sneller uitharden bij hogere temperatuur en relatieve vochtigheid. Zuurex zal uitharden binnen de 24-36 uur.
 - Prestaties worden niet beïnvloedt door de uitharding.
- **bewaring**

Minimum 12 maanden op een droge plaats bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Zie houdbaarheidsdatum op de verpakking
- **verpakking**

12 kokers per doos

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700